

Technische Informationen



STAUF SP 201 2K клей для искусственного газона (24191)

Содержащий растворитель, безводный двухкомпонентный клей на основе полиуретана для приклеивания искусственных газонов на подходящие ленты для швов

Особенности:

- возможно применение также при повышенной влажности воздуха и влажности основания
- низкий расход
- великолепное положение ребер
- не растекается при высоких температурах
- приспособлен для подогрева газона



Область применения

- Использование искусственного газона снаружи и внутри помещений

Соответствующие напольные покрытия

- Искусственная трава

Соответствующие основания

- Полотно из мелкого щебня или полиуретанового резинового гранулята

Соответствующие подложки

- лента для швов С 145
- лента для швов С 345
- лента для швов Р 145
- лента для швов С 140
- лента для швов С 230

Свойства продукта

- 2-х компонентный клей
- приспособлен для подогрева газона

Требования к транспортировке 2С

- беречь от мороза

Класс опасности при транспортировке 2К

- -

Дополнительные указания 2К

- Требования к транспортировке: беречь от мороза
- Условия хранения: беречь от мороза

Цвет

- зеленый

Расход на м²

- 210 - 280 г/пог.м

Время укладки

- 20 - 25 минут при 20 °С

Допустимая нагрузка

- через 24 - 48 часов

Дополнительные указания 1

- эксплуатация через 4-6 часов

Климатические условия в помещении для применения

- не менее 5°С, преимущественно максимально 65% относительной влажности воздуха

Класс опасности при транспортировке

- -

Срок хранения

- 12 месяцев

Стандартная упаковка

- 12 kg Пластмассовое
- 1710 g Пластмассовая бутылка

Giscode

- RU1

Дополнительная информация по многокомпонентным продуктам

Номер артикула отвердитель

- 24211 отвердитель №10

Время использования

- 25 минут

Компонент смеси А

- 7

Компонент смеси В

- 1

Цвет 2К

- коричневый

Условия хранения 2С

- беречь от мороза



STAUF SP 201 2K клей для искусственного газона (24191)



Смешивание компонентов

Оба компонента перед употреблением должны иметь комнатную температуру (примерно 20 °C). Полностью вылить отвердитель №10 из пластмассовой банки в ведро со смолой. Смешивание компонентов: оба компонента смешивать с помощью электрической дрели или электрической мешалки до тех пор, пока не получится однородный цвет (не менее 2 минут). Обращать внимание на полное перемешивание в области стен и пола. Всегда замешивать полную тару, чтобы обеспечить соблюдение необходимых пропорций.

Обработка

Равномерно нанести клей специальной машинкой или зубчатым шпателем на нетканый материал.

Уложить покрытие в течение времени для укладки и сильно придавить или притереть.

Обращать внимание на жизнеспособность замешенного клея.

Ограничение на схватываемость

Вышестоящие данные соответствуют современному уровню развития. В любом случае их следует рассматривать как ни к чему не обязывающие, так как мы не можем повлиять на укладку, и условия укладки в каждом месте являются различными. Поэтому претензии, исходя из этих данных, исключаются. То же действительно для коммерческих и технических консультаций, предоставляемых в распоряжение бесплатно и являющихся ни к чему не обязывающими. Поэтому мы рекомендуем провести достаточное количество собственных опытов и самостоятельно определить, пригоден ли продукт для предполагаемой цели применения. С появлением этих высказываний вся предыдущая техническая информация (памятки, рекомендации по укладке и прочие высказывания, предназначенные для подобных целей) теряют свое действие.